

Cavi a tre lignoli in polipropilene (PPR)



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Polipropilene (sigla: PPR) monofilamento
* Coefficiente di sicurezza	Secondo l'impiego
* Caratteristiche tecniche	Colore arancio (altri colori a richiesta) - peso specifico 0,91 (galleggiante) - allungamento a rottura circa 18-22% - temperatura critica 121 C°, temperatura di fusione 165° C
* Impieghi	Impieghi non critici in marina mercantile, nautica da diporto, ferramenta, industria, hobbistica
* Varie	Rotoli standard indivisibili - lunghezze non standard a richiesta, per quantità
* Avvertenze	Carichi di rottura e pesi sono puramente indicativi; i carichi di rottura possono essere inferiori del 10% circa ed i pesi possono variare del 5% in più o in meno - l'esposizione prolungata ai raggi UV riduce il carico di rottura

* Note **Non ne è ammesso l'uso per sollevamento o trazione! ⁽¹⁾**
ATTENZIONE: il carico di rottura NON è il carico a cui il cavo può lavorare - per calcolare il carico di lavoro il carico di rottura va diviso per un coefficiente adeguato all'impiego.



Dati tecnici							
codice	diametro		circonferenza pollici	rotolo standard circa metri	carico di rottura indicativo t ⁽¹⁾	pesi indicativi	
	mm	pollici				al metro gr	cad. rotolo kg
CSPPR3A06	6	1/4	3/4	200	0,55	16	3,2
CSPPR3A06375	6	1/4	3/4	375	0,55	16	6
CSPPR3A08	8	5/16	1	200	1,06	30	6
CSPPR3A10	10	3/8	1.1/4	200	1,56	45	9
CSPPR3A12	12	1/2	1.1/2	200	2,21	66	13,2
CSPPR3A14	14	9/16	1.3/4	200	3,05	91	18,2
CSPPR3A16	16	5/8	2	200	3,78	116	23,2
CSPPR3A18	18	11/16	2.1/4	200	4,82	149	29,8
CSPPR3A20	20	3/4	2.1/2	200	5,8	179	35,8
CSPPR3A22	22	7/8	2.3/4	200	6,96	220	44
CSPPR3A24	24	15/16	3	200	8,13	260	52
CSPPR3A26	26	1	3.1/4	200	9,41	306	61,2
CSPPR3A28	28	1.1/8	3.1/2	200	10,7	355	71
CSPPR3A30	30	1.3/16	3.3/4	200	12,22	407	81,4
CSPPR3A32	32	1.1/4	4	200	13,5	460	92
CSPPR3A34	34	1.11/32	4.1/4	200	14,4	520	104
CSPPR3A36 ⁽²⁾	36	1.3/8	4.1/2	200	16,93	580	116
CSPPR3A38 ⁽²⁾	38	1.1/2	4.3/4	200	17,7	647	129,4

⁽¹⁾ tonnellate metriche di 1.000 kg

⁽²⁾ Misure con costruzione a 4 lignoli

I codici in grassetto sono normalmente a stock.